

# Rocapox Primer GV-M TX

## Omschrijving en toepassing

2-componenten, oplosmiddelvrije, transparante primer op basis van een epoxyhars combinatie voor minerale ondergronden. Rocapox Primer GV-M TX heeft een goede hechtcracht op diverse ondergronden waaronder hout en kan ook worden toegepast als schraaplaag. Hierbij wordt aan het reeds gemengde materiaal een toeslagstof toegevoegd.

Deze specifieke primer bevat een ingebouwde hechtpromotor waardoor een sterk verbeterde hechting ontstaat op minerale ondergronden en metalen. Rocapox Primer GV-M TX is tot op zekere hoogte tolerant naar vocht en vervuiling door olie en vetten in de ondergrond.

## Artikelnummer en verpakking

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 11046-5  | 5 kg set                |
| 11046-10 | 10 kg set               |
| 11046-20 | 20 kg set (op aanvraag) |

## Eigenschappen

- Goed verwerkbaar met kwast, roller of airless
- Volledig oplosmiddelvrij
- Goed verzegelend vermogen
- Laagviskeus
- Zowel voor binnen als buiten geschikt

## Eigenschappen vloeibaar product

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur             | A component transparant<br>B component transparant /bruinachtig                                |
| Dichtheid         | 1,05 kg/l gemengd product  |
| Vaste stofgehalte | 100%   |
| Houdbaarheid      | Koel in ongeopende verpakking en tegen vorst beschermt tenminste 12 maanden na productiedatum. |

## Applicatiegegevens

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| Methode          | Kwast, roller, wisser, spaan<br><i>Mede afhankelijk van inzet gebied.</i> |                |
| Verbruik         | 0,15 – 0,50 kg/m <sup>2</sup> /laag<br><i>Ondergrond afhankelijk</i>      |                |
| Mengverhouding   | 660 gram A : 340 gram B   |                |
| Potlife**        | Bij 15 °C   | ca. 30 minuten |
|                  | Bij 20 °C   | ca. 20 minuten |
|                  | Bij 30 °C   | ca. 15 minuten |
| Verwerkingstemp. | Oppervlak   | +12 en +30 °C  |
|                  | Product   | +15 en +25 °C  |
| Begaanbaar       | Bij 12 °C   | Na 24 uur      |
|                  | Bij 20 °C   | Na 16 uur      |
|                  | Bij 30 °C   | Na 12 uur      |

\* Bij 20 °C en 65% RV.  
\*\* Bij 1 kg en 20 °C product.

|                        |                                     |             |             |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Overschilderbaar       | Bij 12 °C                           | Min. 24 uur | Max. 36 uur |
|                        | Bij 20 °C                           | Min. 16 uur | Max. 24 uur |
|                        | Bij 30 °C                           | Min. 12 uur | Max. 24 uur |
| Chemisch belastbaar*   | Na 7 x 24 uur                       |             |             |
| Mechanisch belastbaar* | Na 3 x 24 uur                       |             |             |
| Verdunning             | Niet toegestaan                     |             |             |
| Reinigingsmiddel       | Roca Cleaner R5518 (gereedschappen) |             |             |

Tijden en waarden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities waaronder (product)temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en laagdikte.

## Menginstructies

2-componenten producten dient men altijd mechanisch te mengen, bij voorkeur met een traploze, regelbare mengmachine op lage snelheid (300 – 400 RPM) of andere geschikte mengapparatuur. Gebruik een schone mengstaaf welke afgestemd is op de grote van het blik of mengemmer. Te snelle en te lange menging moet vermeden worden om luchtinsluitingen te minimaliseren.

Allereerst component A goed oproeren tot de massa homogeen is. Voeg component B (volledig uitgelekt of geschraapt) toe aan component A en meng minimaal 2-3 minuten tot een homogeen mengsel. Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone mengemmer/mengkuip en nogmaals mengen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van toevoegingen als kwartszand o.i.d. deze pas toevoegen als het mengsel homogeen is, waarna het geheel nogmaals goed gemengd moet worden.

Bij het aanmaken van delen dient men beide componenten apart en zorgvuldig op te roeren en nauwkeurig af te wegen.

## Opmerking t.b.v. applicatie

Het aanbrengen van 2-componenten producten mag uitsluitend worden gedaan bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%. De minimale product- en ondergrondtemperatuur bedraagt +10 °C. Pas op voor condensatie. De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3 °C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, witte verkleuring of kleverigheid (carbamaat vorming) op de vloerafwerking te verminderen. Raadpleeg de dauwpunt tabel. De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt 20 °C.

**Let op!** Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verhogen de kans op witte verkleuring of carbamaat vorming (kleverig oppervlak).



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.nl • info@prokol.nl

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**

# Rocapox Primer GV-M TX

De doorharding verloopt bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer. De potlife is mede afhankelijk van de producttemperatuur

**Let op!** Laat het product na het mixen niet in de verpakking staan. Teveel restmateriaal in een verpakking kan door de exotherme reactie leiden tot rook en stank overlast. Voorkom teveel restmateriaal of meng ruim met zand en gebruik zo snel mogelijk. Plaats lege verpakkingen altijd in een goed geventileerde ruimte

## Ondergrond en omstandigheden

De ondergrond moet gezond zijn met een minimale drukvastheid van 25 MPa en een minimale hechtsterkte van 1,5 MPa. De ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn en ontdaan te zijn van losse delen. Cement en anhydriet gebonden ondergronden dienen tenminste 28 dagen oud te zijn. Cementschud dient te worden verwijderd. Monolithisch afgewerkte vloeren stofarm aanstralen en zorgvuldig stofvrij maken. Vloeren dienen vrij te zijn van optrekkend vocht.

### Vochtgehalte ondergrond

- cementgebonden : < 6% CM (gewichtsdelen)
- gipsgebonden : < 0,5% CM (gewichtsdelen)

Anhydriet vloeren schuren en bij voorkeur voorzien van een diep impregnerende primer om het oppervlak van de anhydriet vloer te verstevigen. Vervolgens nogmaals primeren om de ondergrond volledig af te sluiten.

Bij zwaar belaste systemen is het wenselijk de primerlaag partieel en licht te bezanden met vuurgedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm. **Let op!** Niet vol en zat, er mag geen gesloten korrelstructuur ontstaan.

Raadpleeg voor de uitgebreide informatie betreffende ondergrond voorbehandelingen het informatieblad "Voorbehandeling ondergronden".

## Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te allen tijde contact op met uw leverancier.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.

## Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Prokol producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van

Prokol met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Prokol garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten. Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking zal het product de opgegeven specificaties behalen. Prokol garandeert het product enkel bij een juiste verwerking en voorbehandeling van de ondergronden.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren van de meest recente uitgaven worden op verzoek verstrekt en staan beschikbaar op [www.prokol.nl](http://www.prokol.nl).

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.



\* Bij 20 °C en 65% RV.  
\*\* Bij 1 kg en 20 °C product.

Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
[www.prokol.nl](http://www.prokol.nl) • [info@prokol.nl](mailto:info@prokol.nl)

**Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst**