

Beschreibung und Anwendung

Flüssige Dachrinnensanierung/Dachrinnenabdichtung auf Basis von elastischem, lösungsmittelfreiem Polyurethan mit einer lebensverlängernden und schützenden Wirkung. Universell einsetzbares Abdichtungs-, Reparatur- und Sanierungssystem für:

- Dachrinnen aus Metall (Zink, Stahl usw.) und Kunststoff
- Bituminöse Dächer
- Metaldächer wie Zink, Aluminium
- Oberlichter, Belüftung und Rauchgasdurchlässe
- Dachdurchdringungen
- Maschinenbefestigungen

Hervorragend geeignet als Beschichtung, um zu verhindern, dass Schwermetalle in die Umwelt gelangen. Kurz gesagt, überall dort, wo völlige Form- und/oder Farbfreiheit und eine dauerhafte Versiegelung wichtig sind oder wo man eine Reparatur schnell und einfach durchführen muss.

Artikelnummer und Verpackung

18030 im Set zu 2,5 kg

Eigenschaften

- Haftet hervorragend auf den verschiedensten Materialien.
- Härtet unter unterschiedlichen Temperaturen gut aus.
- Vollständige lösungsmittelfrei
- Bleibt bei der angeführten Schichtdicke elastisch.
- Verhindert, dass Schwebstoffe in die Umwelt gelangen.
- Leicht zu verarbeiten mit Pinsel und Rolle
- Wasserdicht
- Dampffoffen

UV-beständig Vollständig

Eigenschaften des Flüssigprodukts

Farbe	Hellgrau
Dichte	Ca. 1,32 kg/l gemischtes Produkt
Feststoffgehalt	65%
Flammpunkt	>95 °C
Haltbarkeit	Bei kühler Lagerung in ungeöffneter Verpackung und vor Frost geschützt bis mindestens 12 Monate nach Herstellungsdatum verwendbar.

Verarbeitungshinweis

Methode	Rolle, Pinsel
Verbrauch	Ca. 1 kg/m ² Je nach Untergrund
Mischverhältnis	800 Gramm A : 200 Gramm B
Verarbeitungszeit**	45 Minuten

* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

** Bei 1 kg und 20 °C Produkt.

Verarbeitungstemp.	+5 und +35 °C
Wasserbelastbar*	Nach 45 Minuten
Begehbar*	Nach 6 Stunden
Chemikalienresistenz*	Nach 7 x 24 Stunden
Abriebfest*	Nach 3 x 24 Stunden
Überstreichbar*	Min. 12 Std. Max. 36 Std. <i>Tragen Sie innerhalb dieser Zeit eine weitere Schicht auf. Bei höheren Temperaturen kann die Offenzeit sich verringern.</i>
Staubtrocken*	Nach 45 Minuten
Verdünnung	Nicht erlaubt
Reinigungsmittel	Roca Cleaner R5518 (Für Werkzeuge)

Mischanleitung

2-Komponentenprodukte muss man immer mechanisch mischen, am besten mit einer stufenlos regulierbaren Misch- / Bohrmaschine bei geringer Geschwindigkeit (300 - 400 TPM) Oder andere geeignete Mischgeräte. Verwenden Sie eine saubere Mischstab, die auf die Größe der Dose oder des Mischeimers abgestimmt ist. Ein zu schnelles und zu langes Mischen sollte vermieden werden, um den Lufteinschluss zu minimieren.

Vermischen Sie zuerst die Basis (A) mischen bis es ein homogenes Produkt ist. Den dazugehörigen Härter (vollständig abgetropft oder geschabt) zu Komponente A geben und mindestens 2-3 Minuten mischen, bis eine homogene Masse entsteht. Gießen sie das gemischte Material anschließend in einen anderen Eimer und rühren Sie es nochmals durch.

Wenn Zusätze wie Quarzsand oder ähnliches verwendet werden. erst zugeben, wenn die Mischung homogen ist, danach nochmals gut durchmischen.

Bei der Zusammenführung von nicht komplett gefüllten Behältern müssen beide Komponenten gründlich gerührt und im richtigen Verhältnis gewogen werden.

Anmerkung zur Anwendung

Das Aufbringen von 2-komponenten-Produkten darf ausschließlich bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85% erfolgen. Die minimale Produkt- und Oberflächentemperatur beträgt 5 °C, wobei die Temperatur des zu behandelnden Untergrunds und des nicht ausgehärteten Materials 3 °C über dem Taupunkt liegen muss. Konsultieren Sie bitte in dieser Hinsicht die Taupunkt-Tabelle!

Die Durchhärtung erfolgt bei höheren Temperaturen und Luftfeuchtigkeit schneller und bei niedrigeren Temperaturen und Luftfeuchtigkeit langsamer. Das Produkt sollte an einem kühlen Ort gelagert werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft

Oberfläche und Bedingungen

Der Untergrund:

- muss sauber, (wind-)trocken und fettfrei sein.
- muss frei von Lücken und Zementhaut sein.
- darf an der Oberfläche keinen Rost oder abblätternde Beschichtungen aufweisen.
- muss geschlossen sein.
- Renogoot eignet sich nicht für teerhaltige Untergründe. Diese müssen vor der Verwendung entfernt werden.
- Alle bitumenhaltigen Untergründe - gleich welcher Art - müssen mit einem Renogoot Armierungsvlies versehen werden.
- Neue Untergründe aus Zink sowie verzinkte Untergründe müssen mit einer Grundierung vorbehandelt werden.

Vor Gebrauch die komplette Gebrauchsanweisung dieses Produkts lesen. Diese wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wichtig

Projekte und Anwendungen können sehr unterschiedlich sein. Sollten Sie Zweifel über eine bestimmte Anwendung, die Materialwahl oder die Vorbereitung der Oberfläche haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Alle technischen Daten in diesem technischen Informationsblatt basieren auf Labortests. Die Daten können sich je nach den Bedingungen ändern.

Rechtsmitteilung

Die Informationen und vor allem die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den endgültigen Verwendungszweck von Prokol-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund des aktuellen Wissensstands und den aktuellen Erfahrungen von Prokol mit Produkten, die auf die richtige Weise gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen angewandt wurden, zur Verfügung gestellt.

In der Praxis gibt es Unterschiede hinsichtlich Material, Unterschichten und tatsächlichen Bedingungen vor Ort, sodass keine Garantie in Bezug auf die Umsetzbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und auch keinerlei aus irgendeiner rechtlichen Beziehung hervorgehenden Haftung von diesen Informationen oder von anderen schriftlichen Empfehlungen oder sonstigen erteilten Ratschlägen abgeleitet werden können. Die Eigentumsrechte von Dritten müssen respektiert werden.

Prokol garantiert, dass die Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Mehrkomponentenprodukte bilden erst nach dem Mischen und Verarbeiten das Endprodukt. Bei richtiger Mischung und Verarbeitung entspricht das Produkt den angegebenen Spezifikationen. Prokol

räumt nur bei einer richtigen Verarbeitung und Oberflächenvorbehandlung eine Gewährleistung für das Produkt ein.

Alle Bestellungen werden unter Anwendung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Der Anwender muss stets die aktuellste Version des Produktsicherheitsdatenblattes und des Produktinformationsblattes für das jeweilige Produkt zurate ziehen.

Ein Exemplar der aktuellsten Version wird Ihnen auf Wunsch zugesandt und steht unter www.prokol.com zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Blattes verlieren alle früheren Informationsblätter über dieses Produkt ihre Gültigkeit.

- * Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- ** Bei 1 kg und 20 °C Produkt.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft